

**Erklärung der Symbole von PARA TEMPOTEST und
TEMPOTESTSTAR LIGHT Markisenstoffen**



81%

Sonnenwärmeschutzfähigkeit

Schutz vor x% Sonnenwärme

-> Dieses Markisentuch schützt vor 81% Sonnenwärme



84%

Sonnenlichtschutzfähigkeit

Schutz vor x % Sonnenlicht

-> Dieses Markisentuch schützt vor 84% Sonnenlicht



UPF 50 +

UV – Sonnenschutz

Der UPF Wert (nach UPF Ultraviolet Protection Factor) gibt den UV Schutz von Textilien an

UPF – Wert	Schutz	Gefilterte UV- Strahlung
15 – 24	Guter Schutz	93,3% - 95,9 %
25 – 39	Sehr guter Schutz	96,0 % - 97,4 %
40- 50, 50 +	Hervorragender Schutz	➤ 97,5 %



0,19

G tot = Gesamtenergiedurchlassgrad

X % der einfallenden Energie wird ins Innere übertragen
-> Bei diesem Markisentuch wird 19 % der auftreffenden Energie durchgelassen



WARRANTY

Herstellergarantie

8 Jahre Herstellergarantie
auf das reine Gewebe
(Gilt nicht für das konfektionierte Markisentuch)

Schatten, der unter dem Markisentuch entsteht



Es entsteht ein Schatten
mit warmen und
einladenden Farben



Es entsteht ein
frischer und
leuchtender Schatten



Es entsteht ein Schatten
mit neutralen und
gedämpften Farben

Erklärung der Symbole von Sattler Markisenstoffen



Sattler Gütesiegel

Das Sattler Gütesiegel Hightex Quality steht für geprüfte und erstklassige Qualität.



Markenacryl

Die Sattler Markisenstoffe sind aus 100% spinndüsengefärbtem Markenacryl gefertigt und garantieren höchste Funktionalität.



TEXgard Ausrüstung

Wasser und Schmutzabweisend.
Eine spezielle Veredelung des Textils verhindert das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz



Kühl und Energiesparfunktion

Der Energieverbrauch einer Klimaanlage kann durch einen Sattlerstoff um über 80% reduziert werden.



UV Schutz 801

Die Sonnenschutztextilien von Sattler werden nach dem UV-Standard 801 geprüft, dem weltweit strengsten Messverfahren.

40

97,50 % der UV Strahlen
werden abgehalten

60

98,30 % der UV Strahlen
werden abgehalten

80

98,75 % der UV Strahlen
werden abgehalten